

Príloha č. 2: Pretierateľnosť fasádnych omietok a náterov

V rámci údržby zatepľovacích systémov (ETICS) s omietkou sa predpokladá, že bude v doporučených časových intervaloch prevádzaná obnova fasádnych nátermi Cemix. Typ fasádneho náteru sa volí podľa nasledujúcej tabuľky.

Elastický fasádny náter nie je určený pre bežnú údržbu ETICS! Tento náter má vyšší odpor proti difúzií vodných par a používa sa preto iba v odôvodnených prípadoch, kedy je vyžadovaná schopnosť preklenutia trhlín.

podklad - omietka	fasádny náter Cemix			
	silikónový	silikátový	akrylátový	elastický*
NANOCEM	++	++	–	+*
ACTIVCEM	++	–	–	+*
Silikónová omietka	++	–	–	+*
Silikátová omietka	+	++	–	+*
Akrylátová omietka	++	–	+	+*
Minerálna omietka, Flexi štuk	++	+	+	+*

Vysvetlivky:

- ++ doporučená varianta
- + možná varianta
- nevhodná varianta

*) Elastický fasádny náter má horšie parametre priepustnosti pre vodnú paru; preto je jeho použitie vhodné iba v odôvodnených prípadoch.